FLOORENTINO®

Die perfekte Basis zum Wohlfühlen.

Technisches Datenblatt

für Floorentino® Designboden Classic (0,3 mm Nutzschicht) zum Klicken (Rigid Vinylboden)

Designboden Classic (0,3 mm Nutzschicht) zum Klicken ist ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmschicht und patentiertem 2G Välinge System zur schwimmenden Verlegung.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	Designboden Classic (0,3 mm NS) zum Klicken
Belagsart	EN 16511		mehrlagig, modular
Oberflächenvergütung			(Pa)
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m²	7500
Klassifizierung	EN ISO 10874		23 31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	5,0
Dicke IXPE Trittschalldämmung		mm	1,0
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,3
Lieferform Fliesen	EN ISO 24342	mm	12 @ 304,8 x 609,6 = 2,22 m ²
Lieferform Planken	EN ISO 24342	mm	16 @ 150,0 x 910,0 = 2,18 m ² 12 @ 150,0 x 1212,4 = 2,18 m ² 10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15 m ²
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	0,15 **
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	mm	bestanden ≥ 800
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	Stufe	≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	dB	17
Gehschallemission	EN 16205	Ln, walk, a	85 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	m²K/W	0,0338
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe	EN 13329 Anhang E		≥ 600 Zyklen
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582		Тур І
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529
Dickenquellung	ISO 24336	%	bestanden (0,2)
Möbelfußtest	EN 424		keine sichtbare Veränderung
Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD		Eurofins zertifiziertes Produkt
C€	EN 14041		Best OS NA DL PCP









Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bremen, den 04.10.24

Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen +049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de

^{*} Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

^{**} Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion